PE CREVA

Opis proizvoda:

Polietilenska creva se mogu koristiti u bilo kojim uslovima, gde nema posebnih zahteva što se tiče pritiska i visokih temperatura.

Primena:

Polietilenska creva se primenjuju u sledećim oblastima:
- hemijska priprema vode
- hemijska industrija
- poljoprivreda
- sistemi navodnjavanja
- komprimovani vazduh itd.

Karakteristike:

- visoka otpornost na različite uticaje
- optimalna fleksibilnost
- izražena otpornost na hemikalije
- značajna otpornost na savijanje
- moguće potpuno recikliranje materijala
- mogu se koristiti u kontaktu sa hranom

Boja:

Natur (bela)
(ostale boje po zahtevu kupca)

Koeficijent koleracije parametara eksploatacije zavisno od temperature

°C	-20	0	+23	+30	+40	+50	+60
koef.	x1,87	x1,4	x1	x0,8	x0,6	x0,5	x0,4

Podaci o tehničkim karakteristikama

Gustina	g/cm³	0,921
Otpornost pri upotrebi	N/mm	30
Izduženje do prekida	%	400
Izrdžljivost na udare	gr	310
Modul elastičnosti	mPa	100
Zatezna čvrstoća	mPa	26
Radna temperatura	°C	od -20 do +60

PE creva

Dimenzija (mm)		Radni pritisak (bar) 23°C	Pritisak kidanja (bar) 23°C	Minimalni radijus savijanja (mm)
2x4		75	75	20
2,5x4		60	60	25
3x5		50	50	30
4x6	•	40	40	40
4,35x6,35		36	36	50
4,74x7,95		40	40	40
5x8		40	40	40
5,5x8		36	36	40
6x8	•	30	30	50
6,36x9,54		40	40	100
7x10		40	40	100
8x10	•	25	25	120
8x12	•	30	30	160
9x12		28	28	120
10x12	•	20	20	120
12,5x15	•	20	20	120

Napomena: • Standardne dimenzije koje imamo na stanju. Ostale dimenzije po zahtevu kupca. Kalemovi su dužine 100m.

Napomena: Sve navedene vrednosti i opisi su orijentacioni. Predstavljaju smernice kod izbora materijala za odgovarajuću namenu. Sve infromacije i vrednosti date su na osnovu našeg sadašnjeg znanja i podležne su promenama. Priložene slike su informativnog karaktera i ne moraju se podudarati sa konkretnim isporučenim proizvodom.

tehnikaKB

Tehnika K.B. d.o.o. | Surčinska 85 | 11070 Beograd | Republika Srbija | tel/fax: +381 (0)11/ 318-77-80 | office@tehnikakb.com | www.tehnikakb.com